

# Pro ML 17



## Dane techniczne:

### SKŁAD

- 2 warstwy folii metalizowanej zbrojonej
- 4 warstwy watoliny
- 6 wkładek refleksyjnych
- 5 warstw pianki

### Wymiary

Szerokość	1,50 m (± 5%)
Długość	10 m (± 5%)
Powierzchnia	15 m <sup>2</sup> (± 5%)
Waga	± 900 g/m <sup>2</sup>
Grubość	± 30 mm (± 5%)
Pakowanie	9 rolek na palecie

### Właściwości Termiczne

Refleksyjność	95%
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda = 0,030 \text{ W}/(\text{mK})$

### Właściwości akustyczne

Wskaźnik izolacyjności akustycznej	± 37 dB(A) (dach - test CTBA) ± 59 dB(A) (ściana - test APPLUS)
------------------------------------	--

### Inne Właściwości

Paroizolator	Tak.
Odporność na rozzerwanie	$L = 250 \text{ N}/\text{mm}^2 \cdot C = 270 \text{ N}/\text{mm}^2$
Zakres temperatur	-40°C +80°C

